

TECHNICKÝ LIST

LIMBA

JK: 246 - 121- 28 PND: 01- 3047 - 17 S

Zloženie:	Limba je zmes vysychavých olejov a organického rozpúšťadla s prísadou pigmentov a špeciálnych aditív.
Použitie:	Na impregnáciu dreva pre interiér aj exteriér, nátery plotov, altánov, okeníc, podláh, záhradného nábytku a pod. Bezfarebný je určený na použitie v interiéri.
Návod na použitie:	Pred použitím musí byť drevo dokonale vyschnuté, odmastené, zbavené nečistôt, živичných škvrn a nesmie byť pokryté námrazou. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať a skontrolovať odtieň. Naniesť rovnomerne štetcom alebo hubkou v smere vlákien dreva v jednej alebo v dvoch vrstvách v závislosti od nasiakavosti dreva a pôsobenia poveternostných podmienok. Neodporúča sa riediť. Nevsiaknutý olej po 20 minútach nutné zotrieť suchou handrou! Interval medzi jednotlivými vrstvami je min. 5 hodín. Náter je suchý po 24 hodinách. Pri natieraní väčších plôch sa odporúča zjednotiť farebný odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Nízka teplota a relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota vzduchu a podkladu + 10 až + 30 °C. Výsledný odtieň ovplyvňuje typ a kvalita dreva a počet nanesených vrstiev náteru. Renovačné práce odporúčame vykonať 2x ročne, ale veľmi závisí od druhu dreva, mechanického zaťaženia, pôsobenia poveternostných vplyvov a vlhkosti. Pracovné pomôcky a náradie očistite riedidlom S 6006. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.
Varovanie:	Olejom nasiaknuté handry vysušte v exteriéri alebo zalejte vodou a skladujte v do uzatvorenej kovovej nádobe pretože môže dôjsť k ich samovznieteniu. Spotreba oleja závisí od druhu dreva, od jeho povrchu a spôsobu opracovania. Niektoré druhy dreva majú tendenciu k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných farebných zložiek.
Riedenie:	neriedi sa
Nanášanie:	štetcom, valčekom a striekaním
Výdatnosť:	10 - 15 m ² /l v jednej vrstve
Technické údaje:	<u>Vlastnosti v kvapalnom stave</u> Vzhľad: kvapalina bez mechanických nečistôt, dovoľená je tvorba rozmiešateľnej usadeniny. Zlievateľnosť: stupeň 1 Roztierateľnosť: stupeň 1 Výtokový čas, F2 (20 °C/50 % RV): min. 60 s Obsah neprchavých zložiek (1 hod./135 °C/1g): min. 56 % Hustota (20 °C): min. 0,840 g.cm ⁻³ <u>Vlastnosti pri zasychaní</u> Zasychanie: 24 hod. <u>Vlastnosti zaschnutého náteru</u> Vzhľad: hladký matný
Záručná doba:	36 mesiacov od dátumu výroby
Horľavosť:	Limba je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväziť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

