

TECHNICKÝ LIST PRESTO F TMEL NA RENOVÁCIU

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný tmel na renováciu stien pripravený na použitie.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Plniaca schopnosť 4 mm bez vzniku trhlín.
- Minimálne zmrštenie a dobrá priľnavosť.
- Odporúča sa na steny a stropy v suchých interiérových priestoroch.
- Vhodné najmä na úplné alebo čiastočné vyrovnanie predtým natretých povrchov. Na plnenie otvorov a švov a upevnenie tesniacich pásov. Vhodné pre sadrokartónové dosky, drevotrieškové dosky, betón a omietané povrchy.



TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÉ ODTIENE	Blízko k bielej.
OBJEMOVÁ SUŠINA	61%
HUSTOTA	1,2 kg/l (ISO 2811)
ZMRŠTENIE A PRASKANIE	Minimálne.
VEĽKOSŤ ČASTÍC/ZRNA	Max. 0,15 mm
STAVEBNÝ MATERIÁL	EMISNÁ TRIEDA M1
BALENIE	0,4 l, 3 l, 10 l.
RIEDIDLO	Voda, zvyčajne nie je potrebné riediť.
APLIKÁCIA	Aplikujte hladidlom.
DOBA SCHNUTIA pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	Po úplnom zaschnutí plniva (za normálnych podmienok 2 - 24 hodín v závislosti od hrúbky vrstvy, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu) je možné povrch brúsiť a natieť.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistite vodou.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch. Zle uzavreté alebo poloprázdne plechovky nevydržia dlhé skladovanie. Chráňte pred mrazom

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Ošetrovaný povrch musí byť suchý. Minimálna teplota prostredia pre použitie výrobku je +10°C a maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Nenatierané povrchy:

Očistite povrchy odstránením mastnoty a nečistôt. Prach a uvoľnený materiál odstráňte čistením kefou.

Predtým natierané povrchy:

Predtým natreté povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu. Pred ďalším spracovaním nechajte povrch vyschnúť. Odstráňte toľko farby, koľko len môžete, pomocou škrabky a brúsením zmatnite natretý povrch. Odstráňte brúsny prach.

POUŽITIE:

Použite Presto F tmel na renováciu s hladidlom. Suchý povrch prebrúste a odstráňte brúsny prach. V prípade potreby naneste ďalší náter.

UTESNENIE ŠKÁR/PRASKLÍN:

Tmel naneste na spoj s hladidlom. Tesniacu lištu ihneď zatlačte do mokrého tmelu hladidlom. Tmel rozotrite na tesniacu pásku. Vysušený povrch prebrúste a odstráňte brúsny prach.

TECHNICKÝ LIST PRESTO F TMEL NA RENOVÁCIU

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNICKÝ LIST
PRESTO F
TMEL NA RENOVÁCIU

EN 13963:2005



Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-1650-5003a
EN 13963:2005

Spojovací materiál sadrokartónových dosiek - typ 3A.

Pevnosť v ohybe :
Uvoľňovanie nebezpečných látok :
Reakcia na oheň:

> 320 N
NPD
A2—s1, d0

TECHNICKÝ LIST
PRESTO F
TMEL NA RENOVÁCIU

EN 15824:2009



Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-1650-5003b
EN 15824:2009

Vnútorne omietky na báze organického spojiva.

Prínavosť pri odtrhovej skúške:
Uvoľňovanie nebezpečných látok:
Reakcia na oheň:

≥ 0,3 MPa
NPD
B-s1, d0