



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Blokátor škvŕn & adhézny základný náter

- Blokuje škvŕny od graffiti, mastnoty, hrdze, živice
- Antikorózný náter, ideálny na nové kovy s extrémnou pružnosťou
- Priľne k väčšine povrchov bez nutnosti predchádzajúceho brúsenia alebo zmatnenia
- Rýchle zasychá
- Biele a pastelové odtiene

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

POPIS

Univerzálny akrylový vodou riediteľný náter blokujúci škvrny, zaisťujúci príľnavosť na hladké povrchy.

ODPORUČANÉ POUŽITIE

Výrobok sa používa na vnútorné aj vonkajšie steny, stropy, dvere, obloženie, základy, zábradlie a podobné povrchy, ktoré sa dajú natierať. Bulls Eye 1-2-3 príľne na drevo, omietku, betón, lesklé nátery, tvrdé dosky, sklo a dlaždice. Výrobok poskytuje antikoroziálny náter na železnom zábradlí, oceľových rámoch, potrubí a pod. Odoláva vzniku plesní a húb na zaschnutom filme vo vlhkom aj mokrom prostredí. Odolný voči povrchom s vysokým pH (až 12,5) vrátane omietok, liateho betónu, betónových tvárnic a štukov. Utesňuje porézne povrchy a zachytáva väčšinu škvŕn v základnom filme (grafity, masť, hrdza, miazga z cédru a sekvojového dreva, kreozať a asfaltové škvrny). Niektoré škvrny môžu požadovať druhý náter. Podklady v interiéri: nové alebo natreté sadrokartónové dosky, vyzreté omietky, cement, liaty betón, betónové tvárnice, štuky, drevo (borovica, jedľa, breza, dub a preglejka), hliník, železo, oceľ a pozinkovaný kov, PVC, lesklé lamináty a ďalšie povrchy v interiéri. Podklady v exteriéri: doporučuje sa pre všetky druhy dreva (nové alebo skôr natreté, borovica, céder, sekvoja, preglejka a tlakovo ošetrované drevo), tvrdé dosky, kov (hliník, oceľ, železo a pozinkovaný kov), PVC, sklolaminát, murivo (štuk, betónové tvárnice, liaty betón a tehly).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³):	1,26
Úroveň lesku:	Satén
Hodnota lesku pri 60°:	23%
Obsah sušiny váhovo:	50,5%
Obsah sušiny objemovo:	34%

ČAS ZASYCHANIA PRI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minút
Prelakovateľný:	1 hodina
Plne vytvrdený:	7 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

80 - 110 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

30 - 40 µm

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

9 - 12 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a strata materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, zdravý bez prachu, nečistôt, nadmerného množstva kriedového materiálu, špiny, mastnoty, oleja, vosku, plesne, lepidla na tapety alebo akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť príľnavosť. Pokiaľ si nie ste istí, vždy umyte povrch roztokom čpavku a vody pre domácnosť, alebo vhodným čistiacim roztokom. Odstráňte všetky zle príľnuté nátery. Zostávajúce okraje vrstvy náteru zbrúste do hladka s povrchom. Zľahka prebrúste odhalené drevo v exteriéri brúsny papierom zrnitosti 80 až 100, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetralé drevené vlákna. Pokúste sa odstrániť viditeľné škvrny umytím, obrúsením, oškrabaním a pod. Zničte plesneň vhodným prípravkom proti plesni, napr. RUST-Oleum FK 111. Odstráňte hrdzu a očistite kovové a nové pozinkované podklady vhodným čistiacim prostriedkom, napr. RUST-Oleum ND 14. Na dreve najprv bodovo natrite suky základným náterom Zinsser B-I-N Primer-Sealer a až potom celý povrch natrite základným náterom Bulls Eye 1-2-3.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou a počas nej farbu dôkladne premiešajte.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte pri teplote vzduchu medzi 10 a 32°C a relatívnej vlhkosti medzi 10 a 70%. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 12%.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: ŠTETEC

Použite nylonový, polyesterový alebo syntetický štetec. Neriediť.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: VALČEK

Použite nylonový, polyesterový alebo syntetický valček. Neriediť.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Tryska: 0,015 - 0,017 inch.

Tlak materiálu: 140 - 175 bar.

Neriediť.

APLIKÁCIA & RIEDENIE: VZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Riedte maximálne 10% vody..

Aplikačný tlak 2-4 bar

ČISTENIE NÁSTROJOV A PRÍPADNÉHO ZNEČISTENIA

Teplá voda. V prípade zaschnutia na náradí nechajte počas noci namočené v roztoku čpavku a vody v pomere 1:4.

POZNÁMKY

Bulls Eye 1-2-3 nie je určený k blokovaní silných vodných škvŕn ani k aplikácii na podlahy, paluby, strešné plochy alebo akékoľvek povrchy vystavené ponoreniu alebo dlhodobému kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

VOC produkt:	4 g/l
VOC zmes:	4 g/l
VOC kategória:	A/g
VOC limit:	30 g/l
Bezpečnostné pokyny:	Preštudujte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na obale.

SKLADOVATEĽNOSŤ

2 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplote medzi 5 a 35°C.

Dátum vydania: 01/06/2024



Distribútor v ČR: European Aerosols s.r.o.
Vintrovna 196
664 41 Popůvky
Tel.: +420 547 424 700
www.european-aerosols.com
sales-cz@european-aerosols.com

Distribútor v SR: European Aerosols s.r.o.
Juzná trieda 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7288551, +421 903 626 900
www.european-aerosols.com
sales-sk@european-aerosols.com

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.ZINSSER.SK